

Informazioni generali:

Buona fino a buonissima resistenza agli oli, grassi, carburanti e gas. Inoltre é un materiale a lunga durata con minima abrasione. In confronto a SBR la resistenza al calore è superiore. Il campo d'impiego di temperatura va da ca. -30°C fino a ca. +100°C.

Caratteristiche fisiche:

Caratteristica	Valore	DIN
Durezza	Shore A 70	
Densità (g/cm ³)	1.25	
M100 (Mpa)	3.8	
Resistenza alla trazione (Mpa)	14.3	
Allungamento a rottura (%)	390	
Resistenza alla rottura (N/mm)	49	
Punto d'infragilimento (°C)	-30	
Deformaz. sotto pressione % (22h @100°C)	10	
Deformaz. sotto pressione % (70h @100°C)	14	
Deformaz. sotto pressione % (70h @125°C)	29	

Resistenza chimica:

Resistenza a

Benzina	+	Liscivie deboli	+
Benzolo	+	Liscivie forti	0
Oli minerali	+	Acidi deboli	+
Oli vegetali	+	Acidi forti	0

syskomp gehmeyr GmbH - emico

Via Gerolamo Fracastoro 3 | I-37010 Cavaion Veronese (VR)

t +39 045 7235605 f +39 045 2109925

email info@emico.it

website www.emico.it

Nota importante:

Le informazioni sulla qualità o sull'utilizzo dei materiali e prodotti sono solo a scopo informativo e non rappresentano alcun obbligo contrattuale. Le informazioni si basano sull'esperienza dei produttori. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia; possibili errori di stampa, altri errori e modifiche con riserva.