

Informazioni generali:

Dipendente dal grado di durezza gli elastomeri hanno una durezza di superficie da molto bassa a molto alta, sono deformabili e flessibili anche con il freddo. Si contraddistinguono per la resistenza agli influssi chimici, alla radiazione UV, agli influssi atmosferici, all'emissione dell'ozono, e per l'infragilimento basso e la resistenza alla fiamma.

Caratteristiche fisiche:

Caratteristica	Valore	DIN
Durezza	Shore A 50	
Peso specifico	1.30-1.36	
Carico di rottura	800 psi min.	
Allungamento a rottura	280% min.	
Resistenza alla rottura	75 pli min.	
Servizio continuo (per 24 ore)	328°F (160°C)	
Servizio a breve tempo (per 20 min.)	575°F (300°C)	

Resistenza chimica:

Resistenza a			
Benzina	-	Liscivie deboli	-
Benzolo	-	Liscivie forti	-
Oli minerali	+	Acidi deboli	-
Oli vegetali	+	Acidi forti	-

syskomp gehmeyr GmbH - emico

Via Gerolamo Fracastoro 3 | I-37010 Cavaion Veronese (VR)

t +39 045 7235605 f +39 045 2109925

email info@emico.it

website www.emico.it

Nota importante:

Le informazioni sulla qualità o sull'utilizzo dei materiali e prodotti sono solo a scopo informativo e non rappresentano alcun obbligo contrattuale. Le informazioni si basano sull'esperienza dei produttori. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia; possibili errori di stampa, altri errori e modifiche con riserva.