

Informations générales:

A cause de sa souplesse PVC souple est parfaitement approprié pour des butées, rondelles, butées de porte et pieds emboîtables. Le matériau peut être collé bien.

Propriétés physiques:

Propriété	Valeur	DIN
Densité (gr/cm ³)	1.4	--
Résistance en traction (MN/m ²)	2971	53455
Allongement de rupture (%)	400	53455
Module d'élasticité (MN/m ²)	20	53457
Indice de résilience (kJ/m ²)	--	53453
Dureté à la bille (MN/m ²)	Shore A 70	53456
Temp. d'utilisation continue (max °C)	80	--
Résistance de contact spécifique (Ω.cm)	10 ¹⁰	53482
Facteur de dissipation diélect. tan: (10 ³ Hz)	0.1	53483
Rigidité diélectrique (MV/m)	30	53481
Coefficient de friction (envers) (--)	--	--

Résistance chimique:

Résistance contre

Benzine	+	Lessives fragiles	+
Benzol	-	Lessives fortes	+
Huiles minérales	0	Acides fragils	+
Huiles végétales	0	Acides forts	0

Indication importante:

Les informations sur la nature ou l'utilisabilité des matériaux ou des produits sont à titre indicatif et ne représentent pas une obligation contractuelle. L'information correspond uniquement à l'expérience des fabricants. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Erreurs d'impression, fautes et modifications réservées.