

Informations générales:

Polyuréthane antiglisse, avec une couche inférieure acrylique pour une bonne tenue en place sur métal, polycarbonate, ABS et acrylique.

Propriétés physiques:

Propriété	Valeur	DIN
Densité (gr/cm ³)	1.26	--
Résistance en traction (MN/m ²)	50	--
Allongement de rupture (%)	600	--
Module d'élasticité (MN/m ²)	25	--
Indice de résilience (kJ/m ²)	--	--
Dureté à la bille (MN/m ²)	shore A 70	--
Temp. d'utilisation continue (max °C)	80	--
Résistance de contact spécifique (Ω.cm)	--	--
Facteur de dissipation diélect. tan: (10 ³ Hz)	0.1	--
Rigidité diélectrique (MV/m)	20	--
Coefficient de friction (envers) (--)	0.15-0.4	--

Résistance chimique:

Résistance contre

Benzine	+	Lessives fragiles	+
Benzol	+	Lessives fortes	-
Huiles minérales	+	Acides fragils	0
Huiles végétales	+	Acides forts	-

Indication importante:

Les informations sur la nature ou l'utilisabilité des matériaux ou des produits sont à titre indicatif et ne représentent pas une obligation contractuelle. L'information correspond uniquement à l'expérience des fabricants. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Erreurs d'impression, fautes et modifications réservées.