

Informations générales:

Polyuréthane antiglisse, avec une couche inférieure de caoutchouc pour une bonne tenue en place sur polypropylène, polyéthylène et matériaux thermopoudrés. Ne convient pas pour l'adhérence au métal, polycarbonate, ABS et acrylique.

Propriétés physiques:

Propriété	Valeur	DIN
Densité (gr/cm ³)	1.26	--
Résistance en traction (MN/m ²)	50	--
Allongement de rupture (%)	600	--
Module d'élasticité (MN/m ²)	25	--
Indice de résilience (kJ/m ²)	--	--
Dureté à la bille (MN/m ²)	Shore A 70	--
Temp. d'utilisation continue (max °C)	80	--
Résistance de contact spécifique (Ω.cm)	--	--
Facteur de dissipation diélect. tan: (10 ³ Hz)	0.1	--
Rigidité diélectrique (MV/m)	20	--
Coefficient de friction (envers) (--)	0.15-0.4	--

Résistance chimique:

Résistance contre

Benzine	+	Lessives fragiles	+
Benzol	+	Lessives fortes	-
Huiles minérales	+	Acides fragils	0
Huiles végétales	+	Acides forts	-

Indication importante:

Les informations sur la nature ou l'utilisabilité des matériaux ou des produits sont à titre indicatif et ne représentent pas une obligation contractuelle. L'information correspond uniquement à l'expérience des fabricants. Toutes les informations sont fournies sans garantie. Erreurs d'impression, fautes et modifications réservées.